

## Technický list

### TL 8.15a Transparentní oboustranná páska NANO CLEAR



#### Produkt

Oboustranná páska s extra silnou speciální lepicí vrstvou. Je tvořena jen lepicí vrstvou a odnímatelnou folií.

#### Vlastnosti

- Rychlé a snadné použití
- Multi-materiálové použití včetně měkčených plastů
- Opakovatelně použitelná, lze omýt
- Může nahradit mechanické spojovací prvky
- Neviditelný spoj
- Vynikající přídržnost
- UV odolná a voděodolná
- Lze odtrhnout beze zbytku na podkladu

#### Použití

Elektronický průmysl

Auto-moto průmysl

Výroba spotřebičů

Nábytkářský a obalový průmysl

Zpracování kompozitního materiálů a plastů

Lepení dekorativních předmětů, skel s požadavkem na průhledný spoj

Lepení koupelnových doplňků a zrcadel

Lepení poliček a těžších předmětů

Jako těsnící prvek mezi dvěma materiály

#### Technické vlastnosti

Základ	Speciální lepicí vrstva		
Lepicí vrstva	Speciální		
Tloušťka	mm	2	
Délka	m	2,5	
Šířka	mm	19	
Přídržnost o nerez pod 90° úhlem odlepu	N/cm	> 35	
Finální přídržnost	hod.	> 50	
Teplotní odolnost	°C	+120	
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotě +10 °C až +25 °C

#### Balení

- 19 mm x 2 mm x 2,5 m

#### Barva

- Transparentní

#### Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnoty včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

### Aplikační postup

1. Spojované materiály zbavte nečistot, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na jeden z podkladů, bez toho abyste sahali na lepicí vrstvu.
3. Pásku řádně přitlačte k podkladu, ideálně zaválejte.
4. Odlepte krycí pásek, plynule bez trhavých pohybů a bez toho abyste se dotýkali lepicí vrstvy.
5. Lepený předmět přiložte na připravenou pásku a opět řádně přitlačte. Předmět je nutné přiložit přesně hned na poprvé. Po přilepení nelze lepený předmět korigovat.

Při lepení na stěnu aplikujte pásku shora dolů po směru skluzu předmětu. Při lepení těžkých předmětů aplikujte adekvátní délku pásky. Páska není vhodná na velmi hrubé a nerovné podklady. Páska splňuje deklarovanou přídržnost na hladkém povrchu, kde dosahuje nejlepších hodnot přídržnosti. Při použití pásky je nutné zohlednit únosnost podkladu.

Pásku lze opakovaně použít. Při znečištění prachem a snížení přídržnosti lze omýt vodou, po oschnutí opětovně vykazuje velmi dobrou lepidlost.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

### Skladovatelnost

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +10 °C do +25 °C. Neskladovat na slunci. Skladovatelnost je do datumu expirace uvedeného na obalu výrobku.

### Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 13.9.2023

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100