



#### Balení

- Plechovka 500ml

#### Barva

- Nažloutlá

## Technický list

### TL 07.82 STRONG Lepidlo ve spreji

#### Výrobek

Vysoce kvalitní a všestranné lepidlo na bázi syntetického kaučuku. Lze aplikovat i při nízkých teplotách do -50 °C. (Při nízkých teplotách je nutné dózu temperovat po dobu 1hod. Dóza musí mít minimálně 15°C.)

#### Vlastnosti

- Výborná odolnost vůči teplotám od -50°C do +35°C
- Odolnost vůči vlhkosti a stárnutí
- Výborna přídržnost k většině stavebním materiálům
- Bez obsahu toulenu a methylenu
- Rychlá a vysoká prvotní adheze
- Snadná aplikace

#### Použití

- Skvělá přílnavost na řadu podkladů, jako jsou: PP, PE, pěna, polyester, kov, dřevo, vláknité desky, lepenka, beton, sklo, textil, kůže, plst, bavlna atp.
- Pro lepení 3D pásků.
- Použitelné i jako primer.
- Tenkovrstvé lepení
- Díky nastavitelné trysce lze sprejovat vodorovně nebo svisle
- Ideální pro lepení v čalounictví a při dekorativních pracích. Lepidlo ve spreji lze také používat na podlepování kobereců a při pokládání textilních krytin.
- Před realizací podlah lze dolepovat těsnící pásy ke zdivu, před vylitím samonivelačních hmot.

#### Technické údaje

Základ	Syntetický kaučuk		
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	0,89	
Obsah pevných částic	%	67	
Aplikační teplota	°C	-50 / +35	Teplota ovzduší
Aplikační teplota dózy	°C	+15	Teplota plechovky při aplikaci (Nutnost temperovat na 15°C)



<b>Odvětrávací čas</b>	min	5-10	Dle velikosti lepeného filmu
<b>Tepelná odolnost</b>	°C	48	Po plném vyzrání
<b>Počáteční adheze</b>	min	5	
<b>Plné vyzrání</b>	hod	48	
<b>Skladovatelnost</b>	měsíce	12	(při teplotách od +10°C až 25°C)
<b>Vydatnost</b>	m	30-35	Pruh šířky 7 cm (V závislosti na velikosti lepené vrstvy)

## Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a olej.

## Pokyny

Podklad co nejvíce očistit a plechovku řádně protřepat. Pokud je lepidlo aplikováno oboustranně, doporučujeme lepené díly pevně stlačit k sobě po 5-10 minutách (Odvětrávací čas). Přesný čas zrání závisí na okolních podmínkách a tloušťky vrstvy lepidla. Dodržujte úhel nanášení 45°. Nastavitelná šířka záběru sprejování. Díky nastavitelné trysce lze sprejovat vodorovně nebo svisle.

## Omezení

Při nízkých teplotách je nutné dózu temperovat po dobu 1hod. Dóza musí mít minimálně 15°C.

## Čištění

Materiál: ihned technickým benzínem.

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

## Skladovatelnost

V suchu a neotevřeném obalu 12 měsíců od data výroby, při teplotách od +5°C do 25°C.

## Bezpečnost

Viz Bezpečnostní list 07.82

## Aktualizace

Aktualizováno dne: 27.09.2024

Vyhotoveno dne: 03.01.2017.

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*