



Baumit SuperGrund

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady.



- Obsahuje plnivo z křemičitého písku
- Bez obsahu rozpouštědel
- Použití v exteriéru a interiéru

Výrobek:	Průmyslově vyráběný jednosložkový základní nátěr na bázi speciální disperze, plněný křemičitým pískem, připravený k okamžitému použití. Reguluje nasákavost podkladu, po zaschnutí vytváří jemně drsný povrch.	
Složení:	Disperze, minerální plniva, křemičitý písek a pigmenty, voda, přísady.	
Vlastnosti:	Jednosložkový základní nátěr žluté barvy, s obsahem křemičitého písku, po zaschnutí vytváří jemně drsný povrch, s velmi dobrými adhezními vlastnostmi. Po vyzrání mrazuvzdorný.	
Použití:	V exteriéru a interiéru jako kontaktní můstek pro nasákavé i nenasákavé podklady, stěny i podlahy před nanášením lepicích, vyrovnávacích, hydroizolačních anebo podlahových hmot, např. výrobků řady Baumit Baumacol, samonivelačních a vyrovnávacích stěrek a potěrů Baumit nebo při lepení dlažby na dlažbu. Vhodný také na podklady s podlahovým vytápěním.	
Technické údaje:	Spotřeba materiálu: Vydátnost:	cca 0,1 - 0,15 kg/m ² cca 133 m ² /20 kg hmoty cca 33 m ² /5 kg hmoty cca 6 m ² /1 kg hmoty
	Barva: Přidržitost k podkladu: Doba schnutí:	žlutá mi. 0,75 MPa cca 4-6 hod. /*
	/* v závislosti na nasákavosti podkladu, při teplotě 20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 60%	
Zajištění kvality:	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státěm autorizované zkušebny.	
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné pokyny uvedeny v bezpečnostním listu výrobku na ww.baumit.cz .	
Skladování:	V suchu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném originálním balení 12 měsíců.	
Způsob dodávky:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 420 kg 5 kg kbelík, 85 kbelíků/pal. = 425 kg 1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg	
Podklad:	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být suchý, pevný, vyzrálý, tvarově stálý, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Při přebroušování podkladu odstranit prach z jeho povrchu. Každý podklad nejdříve individuálně posoudit (zkouška savosti podkladu, přilnavosti nátěru). Na podkladech se zbytky starých lepidel a stěrek vždy proveďte zkoušku přilnavosti. V případě rizika poškozování vlhkostí kombinovat s vhodnou hydroizolační vrstvou.	

Vhodné podklady:

- běžné minerální podklady
- hladký beton
- cementové i sádrové potěry anebo stěrky
- vyzrálé omítky na cementové, vápenocementové i sádrové bázi
- staré glazované obklady a dlažby
- klinkery
- teraco
- umělý kámen
- pevně držící zbytky lepidel a nivelačních hmot
- litý asfalt
- pórobeton

Nevhodné podklady:

- dřevěné
- kovové nebo plastové
- nátěry

Zpracování:

Na nenasákavé podklady se nanáší neředěný. Na potěry a stěrky na bázi síranu vápenatého se nátěr rovněž neředí. Výjimku může tvořit silně zbroušený povrch potěru, zde je nutné provedení zkoušky přilnavosti nátěru. Na silně savé podklady nátěr ředit 1:1 vodou. Naředěný koncentrát je vždy nutné prověřit v rámci dostatečné přilnavosti k podkladu a jeho nesavosti vzhledem k nanesení dalších vrstev. Obsah balení důkladně promíchat. Podklad před nanášením nevlhčit. Baumit SuperGrund je možné nanášet pěnovým válečkem, malířskou štětkou anebo štětcem, a to rovnoměrně, bez přerušení tak, aby se nevytvářely louže. Nátěr se provádí celoplošně. Doba schnutí cca 4–6 hodin, v závislosti na savosti podkladu (platí pro teplotu 20 °C a 60 % relativní vzdušnou vlhkost). Následně lze nanášet další materiály.

Upozornění a všeobecné pokyny

- Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C nebo přesáhnout +25 °C.
- Materiál je citlivý na mráz, neskladovat ani nepřepravovat při teplotách pod +5 °C.
- Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.
- Chránit před průvanem, přímým sluncem a rychlým vysycháním podkladu.
- Nepřimíchávat žádné jiné materiály.
- Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky (použité nářadí) se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.